

Artikel

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Abmaße	Farbe
0.0.658.35	Stegplatte 4,5mm PP	Plattenmaß: ca. 3050x2050 mm	weiß
0.0.658.36		Zuschnitt: max. 3010x2010 mm	
0.0.658.38	Stegplatte 4,5mm PP	Plattenmaß: ca. 3050x2050 mm	grau
0.0.658.39		Zuschnitt: max. 3010x2010 mm	
0.0.658.40	Stegplatte 8mm PP	Plattenmaß: ca. 3050x2050 mm	weiß
0.0.658.41		Zuschnitt: max. 3010x2010 mm	
0.0.658.42	Stegplatte 8mm PP	Plattenmaß: ca. 3050x2050 mm	grau
0.0.658.43		Zuschnitt: max. 3010x2010 mm	

Allgemeine Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Material	-	Polypropylen	-
Dicke	mm	4,5/8	-
Dickentoleranz	mm	±0,2	-
Längentoleranz (Plattenmaß)	mm	+16	-
Breitentoleranz (Plattenmaß)	mm	±2	-

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Elastizitätsmodul	MPa	1150	DIN EN ISO 178
Streckspannung	MPa	24	DIN EN ISO 527-2
Reißdehnung	%	11	DIN EN ISO 527-2

Thermische Eigenschaften

Eigenschaft	Einheit	Wert	Norm
Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung	$10^{-6} \times K^{-1}$	110	-

Handhabung und Lagerung

Eigenschaft	
Handhabung	Das Produkt kann mit handelsüblichen Maschinen und Werkzeugen bearbeitet werden.
Lagerempfehlung	Waagrecht, trocken, geschützt vor Witterungseinflüssen

Entsorgung

Grundsätzlich sind die landesspezifischen Gesetze und Verordnungen, welche die Entsorgung betreffen, zu beachten.

Reinigung

Leichte Verschmutzungen mit mäßig feuchtem, weichem Tuch oder weichem Schwamm reinigen. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mildes Seifenwasser verwendet werden. Keine scheuernden Reiniger verwenden. Reinigungsmittel vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen.

REACH, RoHS

Eigenschaft	
Erfüllung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)	konform
Erfüllung der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) inkl. EU 2015/863	konform
Silikon	Silikon ist zur Herstellung nicht relevant, jedoch kann bei der Handhabung und Produktion unserer Produkte ein minimaler Kontakt mit silikonhaltigen Schmierstoffen oder Reinigungsmitteln nicht komplett ausgeschlossen werden.

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Produkts in eigener Verantwortung zu beachten.

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.